

Oplosmiddelvrije 2-componenten parket grondering

PALL-X 333

Oplosmiddelvrije 2-componenten olie-grondering met een sterke kleurverdieping voor parketvloeren

PRODUCTBESCHRIJVING:

Oplosmiddelvrije, 2-componenten olie-voorbehandeling.
Tevens basis voor Pallmann Pall-X 333 Color Concentrate.

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

Combinatie van vloeibare oliën, geschikt voor het voorbehandelen en/of kleuren van alle gangbare houtsoorten onder Pallmann Pall-X 96 Power, Pall-X 98 Gold en Pall-X Zero 2K, alsmede de Pallmann Magic Oil lijn.

GESCHIKT VOOR:

- ▶ Geschuurde parketvloeren
- ▶ Parket op vloerverwarming
- ▶ Houten elementen bij binnen timmerwerk
- ▶ Geschuurde massief houten meubels



TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Blik met flacon
Verpakkingsgrootte	1 l
Houdbaarheid	Minstens 12 maanden, tegen vorst beschermen
Kleur	Naturel
Mengverhouding	4 : 1 4 : 1 : 1 i.c.m. Pall-333 Color Concentrate
Verbruik per laag	Ca. 25 – 50 ml/m ²
Optimale verwerkingsomstandigheden	Tussen 18 - 25 °C bij 35% - 65% relatieve luchtvochtigheid
Verwerkingstijd	Ca. 1 uur*
Overlaagbaar	Standaard na 12 uur met Pallmann Pall-X 98 Gold, Pall-X Zero 2K of Pallmann Magic Oil. Uitzondering: Pallmann Pall-X 333 Concentrate na 24 uur met Pallmann Pall-X 98 Gold, Pall-X Zero 2K, of Magic Oil.

*Bij 20 °C 50% luchtvochtigheid en afhankelijk van type houtsoort. Exotische houtsoorten kunnen een langere droogtijd hebben.

Het verbruik kan variëren afhankelijk van absorptievermogen en de staat van het oppervlak van de te impregneren parketvloer.

PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

- ▶ Gemakkelijk te verwerken
- ▶ Unieke hout uitstraling door toevoeging van kleurpigmenten
- ▶ Geen kantverlijming
- ▶ Accentueert de houtkleur en -structuur
- ▶ Brandklasse Cfl-s1 (afgelakt met Pall-X 98 Gold, minimale dikte massief hout 19mm, dichtheid minstens 480 kg / m³, relatieve vochtigheid hout 9%)



VOORBEREIDING:

Wanneer Pallmann Pall-X 333 in combinatie met Pallmann Pall X 333 Color Concentrate wordt gebruikt, moet er rekening worden gehouden dat de kleur afhankelijk is van vele factoren, o.a. van de houtnerf en laatste schuurgang. We adviseren daarom een testvlak te maken met de dezelfde opbouw (inclusief olie of lak) en deze aan de klant voor te leggen voor akkoord.

Bij contact van het product met textiel bestaat zelfontbrandingsgevaar! – zie ook "Arbeidsveiligheid en milieubescherming".

Wij adviseren in delen te werken, niet groter dan 25 m².

ONDERGROND:

De eerste schuurgang uitvoeren met de bandschuurmachine of Pallmann Spider, korrel 36-60 voorschuren. Daarna schuren met korrel 80 en vervolgens kunnen de voegen en spijkergaatjes met Pall-X Kitt gekit worden. Vervolgens wordt met Pallmann schuurpapier korrel 100 (bandschuurmachine of Pallmann Spider) geschuurd. De laatste schuurgang wordt met Pallmann schuurpapier korrel 120 (éénschijfsmachine, bandschuurmachine of Pallmann Spider) uitgevoerd. Het te gronden oppervlak moet na deze laatste schuurgang schoon, droog en vrij zijn van schuurstof en vuil.

Verder wordt er geadviseerd om na de laatste schuurgang - direct voordat het oppervlak voorgestroken wordt – het gehele oppervlak met schoon water éénmaal licht te bevochtigen.

Hierdoor ontstaan volgende nadrukkelijke voordelen:

1. De verdieping en de kleuring van het hout wordt intensiever en gelijkmatiger.
2. De Pall-X 333 kan beter indringen.
3. De door het fijn schuren verdichte ondergrond wordt weer geopend.
4. Schuursporen worden minder zichtbaar.
5. Het hout oppervlak lijkt homogener.
6. Stoffen uit het hout worden weg gewassen.
7. Het voorkomen van zweten uit voegen.

Werkwijze:

1. Het gehele oppervlak met water benevelen en met een Pallmann beige pad egaal verdelen. Let op!: Plaatsen die niet geraakt zijn kleuren later veel lichter.
2. Waterhoeveelheid maximaal 20 gr. water/m².
3. Optimale water hoeveelheid ca. 10 – 20 gr. water/m².
4. Na volledige droging van het oppervlak – ca. 30-60 minuten, kan de Pall-X 333 aangebracht worden.

VERWERKING:

1. Verpakking voor gebruik op kamertemperatuur laten komen en goed mengen.
2. Pall-X 333 met de verharder mengen en met geschikt gereedschap (bijv. Pallmann lakspaan) gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen. Wij adviseren om het materiaal in gedeeltes aan te brengen, niet groter dan 25 m². Wanneer de Pall-X 333 in combinatie wordt gebruikt met Pall-X 333 Concentrate dan Pall-X 333 met het Concentrate mechanisch mengen, verharder toevoegen en nogmaals mechanisch mengen.
3. Maximaal na 10 minuten na het aanbrengen met spaan, het restant verwijderen met een Pallmann beige pad.
4. Na ca. 20 minuten moet het oppervlak opnieuw met een Pallmann witte pad nageboend worden, om een homogeen beeld te verkrijgen.
5. Gereedschap na gebruik met BlackBox reinigingsdoekjes schoonmaken.
6. Overlakbaar: Standaard na 12 uur met Pall-X 98 Gold, Pall-X Zero 2K of Pallmann Magic Oil 2K. **Uitzondering:** In combinatie met Pall-X 333 Color Concentrate na 24 uur met Pall-X 98 Gold, Pall-X Zero, 2K of Pallmann Magic Oil 2K.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

WAARSCHUWING: Bij contact van het product met pads of textiel bestaat zelfontbrandingsgevaar! Daarom gedrenkte doeken, pads e.a. helemaal nat maken en in een hermetisch gesloten recipiënt opslaan/voor afvalverwerking aanbieden. **OPGELET:** het schuurstof van systemen met een oxidatieve droging zijn zelfontbrandbaar! Brandgevaar! Na het schuren, moet het resterend schuurstof nat gemaakt worden en in een hermetisch gesloten recipiënt voor afvalverwerking aangeboden worden.

BELANGRIJKE INFORMATIE:

- ▶ Na toevoeging van de harder mag de verpakking niet meer gesloten worden i.v.m. explosiegevaar.
- ▶ De originele verpakking is, bij matig koele opslag, ten minste 12 maanden te bewaren. Deze tegen vorst beschermen.
- ▶ Optimale verwerkingscondities: 18 °C tot 25 °C en een relatieve luchtvochtigheid tussen 35% en 65%. Lagere temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.
- ▶ Vele exotische houtsoorten, zoals bijv. Palissander, Lapacho ipe of Wengé, maar ook gerookt Eik bevatten inhoudsstoffen (bijv. zogenaamde remmers of minerale afzettingen), die tot belangrijke vertragingen m.b.t. droging, verstoring van het oppervlak of verkleuringen kunnen leiden. Op basis van de hoeveelheid verschillende soorten en volledig verschillende eigenschappen van exotische houtsoorten, moet de geschiktheid van deze houtsoorten aangevraagd worden en vooraf getest worden.
- ▶ Bij gestructureerde parketvloeren de olie druppelgewijs aanbrengen en met een beige pad dun en gelijkmatig verdelen. Polijst of neem overvloedige hoeveelheid op met een witte pad. Er mag geen overvloedig materiaal op het parketoppervlak achterblijven.

- ▶ Als voegenkit bevelen wij Pallmann Pall-X Filler aan.
- ▶ Gelieve de productinformatiebladen van alle gebruikte materialen en de geldende regelgeving te respecteren (WTCB TV 218 – DIN 18 356 „Parkettarbeiten“, DIN 18367 „Holzpflasterarbeiten“ en DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“).
- ▶ Bij grote oppervlaktes adviseren wij om mogelijke lichte kleurverschillen in de charges te voorkomen door alle verpakkingen samen te mengen en daaruit een gedeelte met de B-component te mengen in de juiste mengverhouding.
- ▶ Voor vloeren met V-groef dient technisch advies te worden ingewonnen.
- ▶ In algemene zin kan olie licht vergelen onder invloed van UV-licht.

Preventieve maatregelen

Een preventieve maatregel ter voorkoming van aanhechting van vuil en vocht, is het plaatsen van geschikte en voldoende entreevoorzieningen (meer informatie op de volgende sites: www.storax.nl of www.coral.nl)

Onder tafels, stoelen en bureaustoelen adviseert Pallmann u geëigende doppen, glijders of wielen toe te passen die krassen tegengaan (meer informatie op de volgende sites: www.scratchnomore.nl of www.floorfriendly.nl)

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Comp. A: Niet ontvlambaar, houd echter rekening met het risico van zelfontbranding (zie "Belangrijke informatie").

Comp. B: Niet ontvlambaar. Bevat voorgepolymeriseerde isocyanaten. Schadelijk bij inademing. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Beide componenten: Goed ventileren tijdens en na verwerking, huidbeschermingscrème en beschermende handschoenen / veiligheidsbril gebruiken. Contact met ogen en huid vermijden. Bij contact met de ogen meteen spoelen met water en een arts raadplegen. Bij contact met de huid meteen wassen met veel water en zeep. In acht te nemen zijn o.a.: gevaren-/ veiligheidsinstructies op het etiket van de verpakking, het veiligheidsinformatieblad.

AFVALVERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restloos leeggemaakte, uitgekrabde resp. druppelvrije verpakkingen zijn recyclebaar. Verpakkingen met niet uitgeharde restinhoud en verzamelde, niet uitgeharde productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restinhoud zijn bouwafval.